ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ Л. М. Мельников
«21» Июля 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)
№97624-ПРГ/ПБ-26 от 21.07.2026

1.	Объект	Тафтинговое напольное покрытие (искусственная трава) из синтетических нитей (полиэстер, полипропилен, полиэтилен, комбинированные: полипропилен+полиэстер, полиэтилен+полипропилен), высота ворса 7 мм, общий вес от 645 г/м^2 до 3640 г/м^2. Торговая марка «Premium Grass», модели: Eco 7 Green.
2.	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ ГРАСС», Адрес: Россия, 143910, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул Текстильщиков, владение 18, ИНН: 7721570592, ОГРН: 1067759447260
3.	Изготовитель	Cocreation International Trade Co.,Ltd. Адрес: NO.10,National Industrial Pioneer Park,Economic Development Zone,Chu Zhou District,Huai'an City, телефон: +86 25 69555216
4.	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 97624 от 09 Июня 2026 г.
5.	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Июня 2026 г.
6.	Дата получения материала для исследований (анализа)	19 Июня 2026 г.
7.	Дата проведения исследований (анализа)	24 Июня 2026 г.
8.	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	Группа горючести – сильно горючие (Г4) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования – с высокой дымообразущей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; Группа токсичности – чрезвычайно опасные (Т4) по ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20; Группа распространения пламени – сильнораспространяющие пламя (РП4) по ГОСТ Р 51032-97
9.	Результаты	Таблица №1 - №5.

1 Описание образцов

1.1 Испытания на горючесть: габаритные размеры: 1000х190 мм. Экспонируемая поверхность обработке не подвергалась.
1.2 Испытания на воспламеняемость: габаритные размеры: 165х165 мм.
1.3 Испытания на дымообразующую способность: габаритные размеры: 40х40 мм.
1.4 Испытания на токсичность: габаритные размеры: 40х40 мм.
1.5 Испытание на распространение пламени по поверхности: размер 1100х250 мм.

2 Количество образцов

2.1 Испытания на горючесть: 12 штук. В ходе трёх испытаний испытано по 4 образца в каждом испытании.
2.2 Испытания на воспламеняемость: 15 штук.
2.3 Испытания на дымообразующую способность: 10 штук.
2.4 Испытания на токсичность: 10 штук.
2.5 Испытания на распространение пламени по поверхности: 5 штук.

3 Характеристика метода испытаний на горючесть

3.1 Проведена калибровка испытательной установки на четырёх образцах из стали размерами 1000х190х1,5 мм.
3.2 Продолжительность воздействия на образцы пламени от источника зажигания составила ~10 минут.
3.3 После отключения источника зажигания образцы выдержаны до достижения ими температуры окружающей среды.
3.4 В ходе испытаний зафиксированы показатели:
- температура дымовых газов;
- продолжительность самостоятельного горения/тления;
- длина повреждения образцов;
- масса образцов до и после испытания.
- время достижения максимальной температуры дымовых газов;
- наличие факта переброса пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов;
- наличие сквозного прогорания образцов;
- образование горящего расплава;
- внешний вид образцов после испытания и наличие признаков осаждения сажи, изменения цвета, оплавления, спекания, усадки, вспучивания, коробления либо образования трещин;
- наличие факта распространения пламени по всей длине образца.
3.5 Температура дымовых газов принята равной среднему арифметическому значению одновременно регистрируемых максимальных температурных показаний всех термопар.
3.6 Длина повреждения образцов при испытании принята как средняя арифметическая величина из длин повреждения каждого из четырех испытанных образцов.
3.7 Повреждение по массе образцов принята как средняя арифметическая величина этого повреждения для четырех испытанных образцов.
3.8 Общая температура дымовых газов принята как среднее арифметическое результатов трёх испытаний.
3.9 Степень повреждения по длине рассчитывают, как среднее арифметическое значение процентных отношений длины повреждения образцов к их номинальной длине.
3.10 Степень повреждения по массе рассчитывают, как среднее арифметическое значение процентных отношений массы повреждённой части образцов к начальной.

4 Результаты испытаний на горючесть

Таблица №1 – Показатели группы горючести

Испытание №1									
№ образца	Температура дымовых газов E, °C	Время достижения максимальной температуры дымовых газов, с	Степень повреждения по длине S_L, %	Степень повреждения по массе S_m, %	Продолжительность самостоятельного горения $t_{с.г.}$, с	переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов	сквозное прогорание образцов	образование горящего расплава	время до распространения пламени по всей длине образца
Образец 1	452	50	89	50	323	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 2	462	28	90	55	320	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 3	461	40	88	57	313	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 4	450	49	95	51	308	н/о	н/о	н/о	н/о
Среднее значение	456,25	41,75	90,5	53,25	316	-	-	-	-
Испытание №2									
№ образца	Температура дымовых газов E, °C	Время достижения максимальной температуры дымовых газов, с	Степень повреждения по длине S_L, %	Степень повреждения по массе S_m, %	Продолжительность самостоятельного горения $t_{с.г.}$, с	переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов	сквозное прогорание образцов	образование горящего расплава	время до распространения пламени по всей длине образца
Образец 1	462	46	90	52	318	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 2	451	34	93	53	301	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 3	457	47	91	53	314	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 4	458	44	86	52	309	н/о	н/о	н/о	н/о
Среднее значение	457	42,75	90	52,5	310,5	-	-	-	-
Испытание №3									
№ образца	Температура дымовых газов E, °C	Время достижения максимальной температуры дымовых газов, с	Степень повреждения по длине S_L, %	Степень повреждения по массе S_m, %	Продолжительность самостоятельного горения $t_{с.г.}$, с	переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов	сквозное прогорание образцов	образование горящего расплава	время до распространения пламени по всей длине образца
Образец 1	468	48	88	53	312	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 2	459	39	93	52	331	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 3	460	31	95	56	322	н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 4	458	31	85	56	337	н/о	н/о	н/о	н/о
Среднее значение	461,25	37,25	90,25	54,25	325,5	-	-	-	-

5 Характеристики метода испытаний на воспламеняемость

5.1 Сущность метода состоит в определении параметров воспламеняемости материала при заданных стандартом уровнях воздействия на поверхность образца лучистого теплового потока и пламени от источника зажигания.

5.2 Параметрами воспламеняемости материала являются КППТП и время воспламенения.

5.3 Перед началом испытания испытательная установка подвергалась калибровке.

5.4 Начальная величина термоЭДС соответствовала ППТП 30 кВт/м^2.

5.5 Если при значении ППТП 30 кВт/м^2 образец воспламенился, величину ППТП уменьшают до 20 кВт/м^2. Если образец не воспламенился величину ППТП увеличивают до 40 кВт/м^2.
5.6 Если при ППТП 20 кВт/м^2 зафиксировано воспламенение, уменьшают величину ППТП до 10 кВт/м^2.
5.7 Если при ППТП 40 кВт/м^2 воспламенение отсутствует, устанавливают величину ППТП 50 кВт/м^2.

6 Результаты испытаний на воспламеняемость

Таблица №2 – Показатели группы воспламеняемости

Образец №	Время воспламенения при достижении КППТП, с	Критическая поверхностная плотность теплового потока, кВт/м^2
1	16	20
2	13	15
3	15	15
4	12	15
5	13	20
6	17	20
7	13	20
8	15	20
9	16	20
10	12	15
11	15	15
12	13	15
13	14	15
14	13	20
15	17	15

7 Характеристики метода испытаний на дымообразующую способность

7.1 Подготовленные образцы перед испытаниями были выдержаны при температуре 21°С в течение 50 часов.
7.2 Испытания проводились в режиме тления и в режиме горения (на каждый вид испытания – по 5 образцов).

8 Результаты испытаний на дымообразующую способность

Таблица №3 – Показатели группы дымообразующей способности

Режим испытания	Номер образца	Масса образца, кг	Светопропускание		Коэффициент дымообразования, м^2/кг
			Начальное, %	Конечное, %	
Тление	1	0,00126	100	32	578,16
	2	0,00135	100	36	485,23
	3	0,00117	100	38	527,55
	4	0,00110	100	40	534,88
	5	0,00138	100	33	515,26
Среднее значение в режиме тления, м^2/кг					528,22
Горение	1	0,00115	100	45	445,61
	2	0,00112	100	30	690,07
	3	0,00125	100	37	509,12
	4	0,00120	100	30	642,61
	5	0,00136	100	40	432,76
Среднее значение в режиме горения, м^2/кг					544,03

9 Характеристики метода испытаний на токсичность продуктов горения

9.1 Подготовленные образцы перед испытаниями были выдержаны при температуре 21°С в течение 50 часов.
9.2 Испытания проводились в режиме тления и в режиме термоокислительного разложения и пламенного горения (на каждый вид испытания – по 5 образцов).
9.3 Критерием выбора режима основных испытаний служило наибольшее число летальных исходов в сравниваемых группах подопытных животных.
9.4 При определении токсического эффекта учитывалась гибель животных, наступившая во время экспозиции, а также в течение последующих 14 суток.
9.5 В каждом опыте было использовано по 8 белых мышей массой от 18 до 22 г.
9.6 Продолжительность экспозиции составила 30 минут.

10 Результаты испытаний на токсичность продуктов горения

Таблица №4 – Показатели группы токсичности продуктов горения

Образец №	Внутренний объем установки, $м^3$	Концентрация кислорода в объеме установки, %	Индекс токсичности $К_Т$	Продолжительность экспозиции животных, мин	Параметры токсичности
					$H_{CL_{50}}$, $г \cdot м^{-3}$
1	0,1	15	40,00	30	5
2	0,1	16	40,00	30	5
3	0,1	16	100,00	30	2
4	0,1	16	33,33	30	6
5	0,1	16	22,22	30	9
6	0,1	16	33,33	30	6
7	0,1	16	16,67	30	12
8	0,1	14	100,00	30	2
9	0,1	15	18,18	30	11
10	0,1	15	200,00	30	1

11 Характеристики метода испытаний на распространение пламени по поверхности

11.1 Калибровка установки.
11.2 Зажигание и расположение газовой горелки над экспонируемой поверхностью на расстоянии 50 мм.
11.3 Установка образца в держатель.
11.4 Измерение показателей.
11.5 Продолжительность воздействия пламенем на образец составила 30 минут.

12 Результаты испытаний на распространение пламени по поверхности

Таблица №5 – Показатели группы распространения пламени

Номер опыта	Время воспламенения, с	Длина распространения пламени, мм	Время горения после удаления источника зажигания, с	Средняя арифметическая длина распространения пламени, мм	Величина КППТП, $кВт/м^2$
По утку				277,2	0

1	80	76	269		
2	67	66	297		
3	66	79	264		
4	79	76	281		
5	75	60	275		
По основе					
6	68	271	18	285,4	1
7	74	274	20		
8	60	281	22		
9	77	304	20		
10	77	297	26		

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Тафтинговое напольное покрытие (искусственная трава) из синтетических нитей (полиэстер, полипропилен, полиэтилен, комбинированные: полипропилен+полиэстер, полиэтилен+полипропилен), высота ворса 7 мм, общий вес от 645 г/м^2 до 3640 г/м^2. Торговая марка «Premium Grass», модели: Eco 7 Green, **выпускаемое** Cocreation International Trade Co.,Ltd. Адрес: NO.10,National Industrial Pioneer Park,Economic Development Zone,Chu Zhou District,Huai'an City, телефон: +86 25 69555216, **соответствует:** Группа горючести – сильно горючие (Г4) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования – с высокой дымообразущей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; Группа токсичности – чрезвычайно опасные (Т4) по ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20; Группа распространения пламени – сильнораспространяющие пламя (РП4) по ГОСТ Р 51032-97.

Исполнитель А. Р. Таушева

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.